

## Película resistente a rayones (NSCR)

La película NSCR resistente a rayones es ideal para el embalaje de productos con acabados de gran brillo o superficies sensibles a la abrasión.



Esta película de polietileno de baja densidad no contiene aditivos antibloqueo, los cuales son usados para evitar que las bolsas de polietileno se peguen entre sí, pero pueden causar pequeños desgastes por fricción en la superficie del producto embalado. En su lugar, una exclusiva técnica de grabado crea una bolsa altamente duradera y flexible con la cual se trabaja fácilmente a la vez que elimina las propiedades abrasivas.

Las auténticas bolsas en rollo Autobag® están específicamente diseñadas para el sistema y se garantiza que funcionan en todos los equipos de empaquetado en bolsas de Automated Packaging Systems.

MIL NSCR

2,0

### Beneficios para el usuario

- Flexible, gran resistencia
- Protege contra la abrasión de la superficie
- Reduce las devoluciones de producto y los daños

### Aplicaciones típicas

- Lentes
- Joyas
- Electrónica
- Médicas
- Venta al menudeo
- Cualquier aplicación que requiera protección no abrasiva

### Especificaciones técnicas

Conformidad:	N/C
Impresión con estampadora:	Sí
Impresión:	Sí
Sellado de borde:	No
Grosor en mil:	2,0
Configuración:	Autobag

Información de rendimiento:	Unidad de medida	2,0/SD	ASTM
Opacidad	%	N/C	D-1003
Resistencia a la punción (dardo)	gramos	N/C	D-1709
Resistencia a la tracción MD	psi	400	D-882A
Resistencia a la tracción TD	psi	650	D-882A
Elongación MD	%	3450	D-882A
Elongación TD	%	2550	D-882A
Desgarro Elmendorf MD	gramos	0,35	D-1922
Desgarro Elmendorf TD	gramos	0,65	D-1922
Velocidad de transmisión de oxígeno (OTR)	cc/100 pulg. <sup>2</sup> /día	336	D-3985
Velocidad de transmisión de vapor de agua (MVTR)	g/100 pulg. <sup>2</sup> /día	0,771	F-1249



La tabla precedente incluye los valores de datos de prueba nominales. Los resultados reales pueden fluctuar debido a variaciones inherentes al proceso. Los datos de la prueba y el grosor en mil corresponden sólo al material NSCR. Pueden requerirse ciertos volúmenes mínimos de compra.

máquinas

materiales

servicio

s y s t e m s a d v a n t a g e

**AUTOMATED PACKAGING SYSTEMS, INC.**

10175 Philipp Parkway • Streetsboro, Ohio 44241

Tel.: 330-342-2000 • Tel. gratuito: 1-888-AUTOBAG • Fax: 330-342-2400 • [www.autobag.com](http://www.autobag.com)